(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



T TERMS BEHALDE IN BEHALDEN BEHALDEN EINEN BEHALDEN BEHALDEN BEHALDEN BEHALDEN BEHALDEN BEHALDEN BEHALDEN BEHA

(43) 国際公開日 2005 年5 月12 日 (12.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/042622 A1

(51) 国際特許分類7:

C08J 3/12

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/015887

(22) 国際出願日:

2004年10月27日(27.10.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-373357

2003年10月31日(31.10.2003) J

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): トライアル株式会社 (TRIAL CORPORATION) [JP/JP]; 〒2570015 神奈川県秦野市平沢349番地 Kanagawa (JP). プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 (PRECISION SYSTEM SCIENCE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒2710064 千葉県松戸市上本郷88 Chiba (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 菅野弦 (SUG-ANO, Yuzuru) [JP/JP]; 〒2480027 神奈川県鎌倉市笛田二丁目22番3号 Kanagawa (JP). 須佐憲三(SUSA, Kenzo) [JP/JP]; 〒1900182 東京都西多摩郡日の出町平井2196の81 Tokyo (JP). 有本憲二(ARIMOTO, Kenji) [JP/JP]; 〒2280024 神奈川県座間市入谷4-2451-55 Kanagawa (JP).

- (74) 代理人: 野口 恭弘 (NOGUCHI, Yasuhiro); 〒1050003 東京都港区西新橋1丁目4番10号 西新橋3森ビ ル Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

_ 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: POLYOLEFIN MAGNETIC FINE PARTICLE HAVING FUNCTIONAL GROUP ON THE SURFACE THEREOF

(54)発明の名称: 表面に官能基を有するポリオレフィン磁性微小粒子

(57) Abstract: Fine particles which contain at least one polyolefin or olefin copolymer and at least one magnetic material, characterized in that they have a density of 0.9 to 1.5 g/cc, are approximately spherical particles having an average particle diameter of 0.5 to 1000μ m, and have a functional group on the surface thereof. The fine particles can include desired magnetic particles, are easy to handle, have a large surface area, is less prone to sedimentation, and have a functional group such as a carboxylic group on the minute surface thereof.

